

# INDURITORE 302 - Teknik Bilgi Formu

## Genel Tanım

- Özel alifatik poliizosiyanat katalizörüdür
- PVA yapıştırıcılar için geliştirilmiştir

## Kullanım Alanları

- PVA tutkalları ile kullanıldığında:
  - EN204-205 D4 standardına uygun su direncini artırır
- Poliüretan dispersiyonlar (ör. Nunipur) ile kullanıldığında:
  - Nihai ürünün ısı direncini artırır

## Teknik Özellikler

- Form: Sıvı
- Renk: Hafif sarımsı
- Viskozite (Brookfield, 23°C): 950 - 1550 mPa·s

Karışım Pot Ömrü (23°C'de):

- PVA dispersiyonları ile: 4 - 6 saat
- Nunipur poliüretan dispersiyonları ile: 6 - 8 saat

## Uyarılar

- Çalışma sırasında, karışımın pot ömrü aşılmamalıdır
- Reaksiyon tamamlandığında gaz kabarcıkları oluşabilir

## Ambalaj

- 0,5 kg plastik şişe
- 0,5 kg x 25 adet kutu

## Depolama

- Raf ömrü: 6 ay (20°C'de, orijinal kapalı ambalajda)
- 30°C'nin üzerinde depolama ürün özelliklerini bozabilir
- 10°C'nin altında saklanmamalıdır